

Наименование	Назначение	Пропорции	растворитель
Пробионат белый	Пропитка дерева	1 : 12	646 и ацетон
	Грунтовка	1 : 8	
Пробионат прозрачный	Лаковое покрытие	1 : 10	646 <i>(в другом источнике 646 + ацетон)</i>
	Клей	1 : 5	
Ацетат целлюлозы прозрачный	Пропитка дерева	1 : 12	ацетон
	Грунтовка	1 : 8	70% ацетон + 30% 646
Ацетат целлюлозы прозрачный+ диоксид титана = насыщенный белый цвет	-	-	-